



SEP

Glasfasergeflechtschlauch mit Polyurethanlackbeschichtung

Eigenschaften

- Wärmeklasse: F
- Temperatur für Dauerbetrieb: von -30°C bis +155°C. Spitzen bis +185°C (einige Stunden)
- Durchschlagspannung: von 3 bis 10kV
- Halogenfrei
- Bis doppelt so weich wie unsere Referenz SEP-R, gemäss Standard NF EN 60684-2 § 18
- · Lackhärte: 60 Shore A
- Entflammbarkeit : brennbar, aber Restbeständigkeit durch Glasfaser
- · Gute mechanische Festigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe
- Beständig gegen Transformatorenoel
- · Gute Verträglichkeit mit Lacken, Klasse F
- Gute Beständigkeit gegen Lötkolben
- Gute Beständigkeit gegen flüssige Treibstoffe, keine Auflösung
- Dicht
- Biegsam

Normen*

- Konform mit RoHS 2011/65/EU
- NF EN 60684-1 (10/2003)
- NF EN 60684-2 (07-2012)
- NF EN (CEI) 60684-3 Seite 409 (12/1999)
- Option: UL 1441 / CSA C22.2 N°198.3
 SEP besteht den Brennbarkeitstest mit horizontaler Beflammung

UL-Akte N°: UZKX2 - E302796

Farben und Aufmachungen

• Hergestellte Durchmesser: von 0,5 bis 40 mm

Standardfarbe: Hellbraun

Andere Farben: Grün, Blau, Rot, Schwarz, Orange, Gelb

• Standardaufmachung : Ringe

Durchmesser 0,5 bis 4 mm: 200 m
Durchmesser 4,5 bis 12 mm: 100 m
Durchmesser 14 bis 20 mm: 50 m
Durchmesser 22 bis 40 mm: 25 m

Anwendungen





Innen Durchmesser (mm)	5′0	8′0	-	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	9	7	∞	6	10	12	14	16	18	20	22	25	30	32	35	40
Toleranz Innen Durchmesser (± mm)	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	5′0	5′0	5'0	5′0	9′0	9′0	9′0	9′0	9′0	9′0
Minimum Wandstärke (mm)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	5'0	5'0	5'0	5'0	5'0	5′0	5'0	5'0	5'0	5′0	—	-	-	-
Maximum Wandstärke (mm)	59'0	59'0	59'0	59'0	59'0	59'0	59'0	59'0	59'0	59'0	59'0	59'0	59'0	6'0	6'0	6'0	6'0	-	-	-	-	1,5	1,5	2	2,5	2,5	2,5

*Unsere Produkte erfüllen ganz oder teilweise die Ansprüche der zitierten Normen. Die technischen Details der Datenblätter basieren auf den uns vorliegenden, aktuellen Infomationen, aber das befreit den Anwender nicht davon, die Ausführung im Anwendungsfall zu überprüfen.





